

流平剂 H-850

CAS: 157479-55-5

产品描述

该助剂是一款通用于水性、溶剂型和UV涂料的流平剂。具有非常好的相容性和较高的清爽性，特别适用于清漆，降低表面张力较强，对润湿困难的基材可以做到有效的润湿。促进涂膜的流动和流平。消除橘皮和火山孔，有效防止缩孔，改善哑光涂料中哑光粉的定向排列，减少涂抹光泽不均匀的现象。提高粘连性和耐刮擦性，但对重涂没有影响。改善涂膜的触感。用于多种涂料体系，如溶剂型和水性木器涂料，工业涂料，汽车漆，印刷油墨等，使用前最好用溶剂或水稀释。在生产中的任意阶段加入，最好是在调漆阶段加入。

产品特性：

- 普遍用于水性、辐射固化和溶剂型体系
- 相容性好（出现混浊的可能性极低）
- 提高抗刮伤性能
- 高效
- 重涂性好
- 对层间附着力影响极低

产品指标

外观	粘度 (25℃) mm ² /s	密度 (25℃) g/cm ³	折光系数
透明液体	50--150	1.01-1.04	1.4-1.6

产品应用

应用实例：

溶剂型木器涂料：推荐添加量为总配方量的 0.03-0.2%。

溶剂型和水性工业涂料：推荐添加量总配方量的 0.05-0.3%。

汽车漆：推荐添加量总配方量的 0.03-0.2%。

紫外光固化：推荐添加量总配方量的 0.05-1.0%。

使用方法：可以原装物加入或预先稀释再加入，用推荐的溶剂预稀释可简化加入和混合过程。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200 公斤/1000 公斤塑料桶，贮存阴凉、通风、干燥处，保质期 12 个月（未

开封), 逾期可重新检测, 符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。